

ROD

3301

3302

3303

3304

3305



RODIO



3311

3312

3313

3314

3315



ROD

Scheda tecnica / Tecnical sheet		3301-02-03-04-05
Composizione Composition		32%PC, 29%VI, 16%CO, 13%LI, 10%PL
Altezza / Width	cm	140
Peso / Weight	gr	750
Resistenza all'abrasione Martindale	cicli/rubs	40.000
Pilling Martindale	gr/rmtl	4/5
Resistenza allo sfregamento a secco e a umido Fastness to dry and wet rubbing	gr/rmtl	4/5
Resistenza Luce artificiale Colour fastness to light	gr/rmtl	4/5

Scheda tecnica / Tecnical sheet		3311-12-13-14-15
Composizione Composition		30%PC, 29%VI, 21%CO, 10%LI, 10%PL
Altezza / Width	cm	140
Peso / Weight	gr	490
Resistenza all'abrasione Martindale	cicli/rubs	40.000
Pilling Martindale	gr/rmtl	4/5
Resistenza allo sfregamento a secco e a umido Fastness to dry and wet rubbing	gr/rmtl	4/5
Resistenza Luce artificiale Colour fastness to light	gr/rmtl	4/5



INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con la carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni. Usare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito. Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.

Consigliamo, durante le fasi di produzione, di non abbinare colori chiari e scuri dello stesso articolo.