



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2009



2010



2011



2012



2013



2014



2015



# COB

## Composizione Composition

50% Pol. 35% ac 15% pa AQUACLEAN

|   | Metodo<br>Method | Valori<br>Value               |                                    |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Altezza<br>Width  |                  | cm                            | ≥ 140                              |
| Peso<br>Weight  |                  | gr/mtl                        | 574                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Martindale                            | EN ISO 12947-1,2 | cicli                         | 100.000                            |
| Resistenza al Pilling<br>Pilling                                  | EN ISO 12945-2   | scala 1:5                     | > 4                                |
| Resistenza alla lacerazione<br>Tear strenght                      | DIN 53859-5      | N                             | Ordito/Warp > 20<br>Trama/Weft < 3 |
| Resistenza alla trazione<br>Tensile strenght                      | EN ISO 13934-1   | N                             | > 350                              |
| Resistenza alla cucitura<br>Resistance to seam slippage           | DIN 53868        | mm                            | Ordito/Warp < 4<br>Trama/Weft < 6  |
| Solidità del colore alla luce<br>Light fastness                   | EN ISO 105-B02   | scala 1:8                     | 6                                  |
| Solidità del colore allo sfregamento<br>Color fastness to running | EN ISO 105-X12   | Scala di grigi/<br>Grey Scale | Secco/Dry : 4<br>Umido/Wet : 4     |
|   |                  |                               |                                    |

Tratt. BS 5852 Parte 1-2  
Cigarette test BS 5852 Part 1-2